

Fiche technique

04/03/2016

OUE304

MBO ETAIN SN62 PB36 AG2 CR2 0,35 50g



35/100 50 Grs

Soudure Métaux Blancs ouverts

Fils de soudure avec plomb Fluidel 5 ARGENT

Sn62PbAg2

178°C - 180°C

Soudure électronique sur circuits dorés,

Alumine sérigraphiée à l'argent

Point de fusion basse température

Haute conductivité pour les applications CMS et la retouche.